



ООО «Старатели»

Территория промзона Тураево, 13, г. Лыткарино, Московская область, 140080, РФ
Тел./факс: +7 (495) 555-20-00, e-mail: mail@starateli.com

www.starateli.ru

Консультант технической поддержки

+7 (916) 205-41-26



Шпатлевка полимерная готовая «Суперфинишная» паста

ТУ 2313-046-11779802-2016



Упаковка и хранение

- Пластиковое ведро

7, 15 кг

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

Шпатлевку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и не складировать вблизи от работающих нагревательных элементов. Продукт выдерживает до 10 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств. Размораживать при комнатной температуре без принудительного нагревания, затем тщательно перемешать.

Преимущества

- Готова к применению
- Легко наносится и шлифуется
- Быстро высыхает
- Содержит армирующие волокна
- Идеально гладкая белая поверхность
- Безупречное сведение слоев
- Высокая укрывистость
- Суперпластичность
- Безусадочность
- Стойкость к трещинообразованию
- Морозостойкость при транспортировке и хранении

Сфера работ

- внутренние работы (нормальная влажность)

Тип основания

- бетон, железобетон

- цементная штукатурка (возможно)
- гипсовая штукатурка, ГПП
- ГКЛ, ГВЛ
- крупнозернистые шпатлевки

Способ нанесения

- ручной
- механизированный

Последующее покрытие

- декоративная штукатурка
- текстурные обои
- тонкие обои
- краска

Состав

Мрамор, сополимер этилена и винилацетата, аттапульгит, модифицирующие добавки, армирующие волокна, вода, антисептик.

Технические характеристики

Цвет	белый
Белизна, не менее	90%
Вязущее	полимер
Рекомендуемая толщина слоя	0,05-2 мм
Расход при слое 1 мм	1,7 кг/м ²
Средний расход (нанесение «на сдир»)	около 0,42 кг/м ²
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Межслойная сушка	4 часа
Готовность к последующей обработке через	24 часа
Основная фракция	менее 0,02 мм
Морозостойкость при транспортировке и хранении	10 циклов
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +10 до +30°C

Назначение

Готовая к применению пастообразная полимерная шпатлевка предназначена для тонкослойного суперфинишного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности перед окраской, оклейкой обоями, нанесением венецианской штукатурки и других декоративных покрытий. Позволяет получить максимально гладкую поверхность, обладающую высокой степенью белизны. Заполняет мельчайшие неровности, идеально подходит для шпатлевания ультратонким слоем («на сдир»), приклейки стеклохолста, заделки стыков ГКЛ, ГВЛ с использованием армирующей ленты. В качестве основания могут выступать бетон, оштукатуренные поверхности, ПГП, ГКЛ, ГВЛ, крупнозернистые шпатлевки. Подходит для всех типов зданий и сооружений А-В (жилые дома, детские учреждения, организации здравоохранения, санатории, спортивные сооружения, промышленные предприятия, административные здания и т.д.). Возможно как ручное, так и механизированное нанесение шпатлевочными станциями шнекового типа и машинами безвоздушного нанесения.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, краски, остатков меловых и известковых растворов. Перед нанесением шпатлевки поверхность следует прогрунтовать. В зависимости от области применения рекомендуется использовать соответствующую грунтовку марки «Старатели»: «Интерьерная», «Для внутренних работ», «Универсальная», «Глубокого проникновения», «Профи». После нанесения дать грунтовке высохнуть в течение 1 часа. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Выполнение работ

Перед применением состав рекомендуется перемешать. Для получения нужной консистенции допускается разбавление водой до 5% от массы.

При **сплошном выравнивании** шпатлевка наносится на основание при помощи стального шпателя, гладилки или валика, либо напыляется механизированным способом, после чего заглаживается широким шпателем.

Материал можно наносить послойно. Продолжительность межслойной сушки составляет около 4 часов. Как правило, для получения гладкой поверхности шлифование не требуется, но при необходимости шпатлевка хорошо шлифуется (следует использовать наждачную бумагу Р240 или с более мелким зерном). После шлифования поверхность необходимо обеспылить и прогрунтовать. Покраска и наклеивание обоев производятся после полного высыхания финишного слоя.

При **заделке стыков ГКЛ, ГВЛ** необходимо сначала заполнить шов шпатлевкой, а затем уложить в него армирующую бумажную ленту посредством вдавливания ее шпателем. Выступающие из-под ленты излишки материала следует удалить. После высыхания слоя с армирующей лентой наносят один или несколько слоев шпатлевки до полного выравнивания шва с плоскостью листа.

Инструмент и емкости сразу после окончания работ промыть водой. Утилизировать как строительный мусор после полного высыхания остатков шпатлевки в таре, не сливать в водоемы и канализацию.

В случае применения грунтовок других производителей компания «Старатели» не гарантирует качество и долговечность полученной поверхности.

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Товар не подлежит обязательной сертификации.

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Не допускать контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами. Беречь от детей!